

# S-11016.G

저수소계

KS D7006 E8016  
AWS A5.5 E11016-G

75킬로급 고장력강

## 특 성

- ① X선 성능 내균열성 및 기계적 성질이 대단히 우수합니다.
- ② 75킬로급 고장력강용접에 사용되는 용접봉입니다.

## 용 도

75킬로급 고장력강을 사용한 압력용기 및 교량 등의 용접

## 작업상 주의

- ① 용접봉은 사용전에 350~400°C에서 1시간 재건조하여 주십시오.
- ② 건조후 100~150°C로 저장하고 습기에 주의하십시오.
- ③ 판두께 및 강종에 따라 차이가 있으나 용접전에 150~200°C로 예열을 해주십시오.

## 용착금속의 기계적 성질의 일례

항복점 MPa(kgf/mm <sup>2</sup> )	인장강도 MPa(kgf/mm <sup>2</sup> )	연신율 (%)	충격치 J(kgf·m) (-20°C)
760 (78)	790 (81)	24.0	130 (13)

## 용착금속의 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
0.07	0.45	1.56	0.017	0.013	2.25	0.20	0.40

## 제품치수 및 적정전류 (AC 또는 DC+)

봉 지름 (mm)	2.6	3.2	4.0	5.0	6.0	
봉 길 이 (mm)	350	350	400	400	450	
전 류 (A)	F	60~90	90~130	130~180	180~240	250~310
	V-up & OH	50~80	85~120	110~170	150~200	-

## 용접자세



1G

2F

3G

4G

## 승 인

ABS

## 포 장

Packet : 5kg

Carton : 20kg-4 X 5kg