

SC-423S

Ferrite계 STS 용접재

특 성

신작를 육성용 Ferrite계 스테인리스 Composite 와이어입니다.

용 도

제철 설비용 육성의 밀깎기용

작업상 주의

S-717 또는 S-400HF와 조합하여 사용하십시오.

용착금속의 기계적 성질의 일례

와이어 경 (mm)	경도 (HRc)
3.2	-

용착금속의 화학성분의 일례(%)

와이어경(mm)	C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	Nb	W	V
3.2	0.06	0.40	1.40	2.4	17.0	1.10	0.20	-	0.30

제품치수 및 적정전류(DC+)

와이어 경 (mm)	3.2
전류범위 (A)	F 300 ~ 600

용접자세



1G

승 인

포 장

Dia.(mm)	3.2
Coil (kg)	25
Pailpack (kg)	150/250