

AWS A5.22 E308LT1-1/4
JIS Z3323 TS308L -FB1

극저온용 18%Cr-8%Ni강 용접용

SW-308LT

● 특 성

- ① 티타니아 타입으로 전자세 용접이 가능한 스테인리스강 플렉스 코어드 와이어 용접봉입니다.
- ② LNG선에 적용되는 극저온용(-196°C) 충격 요구치가 만족되는 오스테나이트 스테인리스강 304(L)강종에 적합한 제품입니다.
- ③ 아크 안정성 및 슬래그 박리성이 양호하며, 스파터 발생량이 적습니다.
- ④ 용착금속의 탄소 함량이 낮기 때문에 내입계 부식성이 우수합니다.

● 용 도

극저온용 18%Cr- 8%Ni 스테인리스강 용

● 작업상 주의

- ① 보호 가스는 100% CO₂ & Ar+20~25% CO₂ 혼합가스를 사용합니다.
- ② 고온다습한 장소에서 장기간 보관시 흡습에 의한 용접 결함의 원인이 될 수 있으므로 보관 시 각별한 주의가 요구됩니다.
- ③ 바람이 있는 곳에서는 적절한 방풍막을 설치해야 합니다.
- ④ 혼합가스 용접 시에는 100% CO₂ 가스 사용 시 보다 전압을 약 2Volt 정도 내려 사용하시는 것이 바람직합니다.

● 용착금속의 기계적 성질의 일례 (보호가스 : 100% CO₂)

항복점 MPa(kgf/mm ²)	인장강도 MPa(kgf/mm ²)	연신율 (%)	충격치시험온도 °C (°F)	충격치 J(kgf·m)
402 (41)	548 (56)	49.8	-196 (-320)	35 (4)


● 용착금속의 화학성분의 일례 (보호가스 : 100% CO₂)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
0.034	0.59	1.52	0.023	0.013	10.1	19.2

● 제품치수 및 적정전류 (DC+)

봉 경 (mm)		1.2 (0.45)
전류범위 (A)	F & HF	180~220
	V-up & OH	120~160

● 용접자세



1G

2F

3G

4G

● 승 인

ABS

● 포 장

Dia.(mm) 1.2

Spool(kg) 15